

**Устойчивость к воздействию химических  
реактивов в течение 24 часов**

РЕАКТИВЫ	Результат воздействия
Конц. соляная кислота	Не действует
20% р-р соляной кислоты	Не действует
Конц. азотная кислота	незнач. следы на зашли- фованной поверхности
20% р-р азотной кислоты	Не действует
60% р-р перхлорная кислоты	Не действует
85% р-р фосфорной кислоты	Не действует
17% р-р фосфорной кислоты	Не действует
30% р-р окиси фосфора	Не действует
Аммиак	Не действует
Ацетон	Не действует
Отбеливатель	Не действует
3% р-р пероксида водорода	Не действует
3,5% р-р йода	Не действует
Бром	Не действует
5% р-р нитрата серебра	Не действует
1% р-р нитрата серебра	Не действует
Ацетат свинца	Не действует