

Химический состав LG HI-MACS

Состав	в % к Весу	Примечание
PMMA, MMA Акриловая смола	30~45	Матрица R
Неорганический наполнитель	45~65	AL (OH) ₃
Связующее вещество	0,5~1,5	
Инициатор	0,05~0,2	Перекись
Добавки	0,5~1,0	

LG HI-MACS[®]
Natural Acrylic Stone[™]